

Produktdatenblatt

Flügger Bodenlack

Produkteigenschaften

Flügger Bodenlack ist ein wasserbasierter Lack für Holzböden. Vergilbt nicht. Sorgt für eine harte, sehr robuste und strapazierfähige Oberfläche, die sich leicht reinigen lässt.

- Sorgt für eine sehr strapazierfähige Oberfläche, die leicht zu reinigen ist.
 - Das Holz behält sein ursprüngliches und frisches Aussehen.
-

Anwendung

Flügger Bodenlack ist für Wohnungen oder für Flächen mit entsprechendem Verkehr und Verschleiß geeignet. Für helle Holzsorten wie Kiefer, Eiche, Esche, Buche, Birke, Oregon Pine sowie Kork. Für unbehandelte oder früher bereits behandelte Böden.

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und völlig frei von Staub, Wachs, Fett und Seifenresten sein.

Früher lackierte Böden werden mit Flügger Boden Prepare gereinigt.

Der Boden wird mit einem in sauberem Wasser ausgewrungenem Tuch abgewischt.

Unbehandelte massive Parkett- und Dielenböden werden mit Flügger Boden Primer grundiert, um Leimbindung zu verhindern.

Früher lackierte Oberflächen werden mit einem feinen Sandpapier geschliffen.

Der Schleifstaub wird abgesaugt.

Vor Gebrauch umrühren. Der Lack wird mit Pinsel oder Kurzhaar-Malerrolle in Längsrichtung des Holzes aufgetragen.

1 bis 2 weitere Male lackieren, ggf. dazwischen Schleifen.

Reinigung und Pflege

Die Reinigung erfolgt am Waschbecken mit Seifenwasser, z. B. mit Flügger Fluren 32 Universalreiniger.

Die Pflege erfolgt mit Flügger Bodenlack.

Gute Praxis

Vor Beginn der Arbeit wird eine kleine Fläche lackiert. Mit 2 Stunden Pause wird der Lack 2 Mal aufgetragen. Aussehen, Haftung und Finish werden am nächsten Tag überprüft.

Ein optimales Ergebnis wird erreicht, wenn die Umgebung vor Beginn ganz staubfrei gemacht wird.

Technische Daten

Typ:	Wasserbasierter Polyurethan-Bodenlack		
Glanz:	Ultramatt 10, halbmatt 45, glänzend 80		
Dichte:	1,05 kg/Liter		
Ergiebigkeit:	ca. 8-10 m ² /Liter pro Behandlung		
Temperatur beim Auftragen:	Mindesttemperatur beim Auftragen und		
	Trocknen/Aushärten: +13 °C		
	Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF		
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % RF:	Staubtrocken:		nach 1 Stunde
	Trocken für Weiterbehandlung:		nach 2 Stunden

Leichtes Betreten nach 24 Stunden
Ausgehärtet: nach 7 Tagen
Abtönen: Abtönen nicht möglich
Verdünnung: unverdünnt verwenden
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Wasser und Seife
Lagerung: Kühl, frostfrei und dicht verschlossen

Umwelt und Sicherheit: siehe Sicherheitsdatenblatt

Vor der Reinigung mit Wasser so viel Farbe vom Werkzeug entfernen wie möglich.
Überschüssige Farbe nicht

in die Kanalisation geben, sondern beim Recyclinghof vor Ort abgeben.

Schlüssel: FL FLOOR3 Dezember 2017 ersetzt September 2016

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie evtl. Behandlungsanweisung auf www.flugger.dk

Alle Angaben gründen sich auf die geltende Gesetzgebung, Laborversuche sowie praktische Erfahrungen.

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.