

Produktdatenblatt

Flügger Natural Wood Holzlack



Produktbeschreibung

Wässriger Lack für Innenbereiche In drei verschiedenen Glanzstufen erhältlich. Ergibt eine schöne seidenmatte, halbgänzende oder glänzende, widerstandsfähige und reinigungsfreundliche Oberfläche, die nicht vergilbt.

Erfordert mehrmalige Behandlung mit wässrigem Lack.

Anwendungsbereiche

Flügger Natural Wood Holzlack ist für alle hellen Holzarten geeignet, auf unbehandelten oder bereits lackierten Flächen, wie Zargen, Türen und Möbeln. Auch auf Flügger Natural Wood Holzbeize anwendbar. Verwenden Sie keinen Flügger Natural Wood Holzlack für Böden oder ähnliche Bereiche, die eine strapazierfähige Oberfläche benötigen.

Vorbereitung und Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit Flügger Natural Wood Holzreiniger reinigen. Früher lackierte Oberflächen matt schleifen. Ggf. mit Flügger Natural Wood Grundierung mit UV-Absorber zum Schutz vor Sonnenlicht, Nachdunkeln und Vergilben des Holzes vorbehandeln.

Vor Gebrauch umrühren. Eine Schicht Lack mit Pinsel oder Kurzharrolle aufbringen. Nach dem Trocknen mit feinem Sandpapier schleifen. Schleifstaub entfernen. Die Oberfläche je nach Bedarf noch ein- oder zweimal lackieren.

Darf nicht in Farbsprüh- oder Spritzgeräten verwendet werden.

Reinigung und Pflege

Lackierte Oberflächen mit Flügger Fluren 32 Universalreiniger reinigen.

Oberflächen sollten noch bevor der Lack abgenutzt ist, neuerlich mit Flügger Natural Wood Holzlack behandelt werden. Vor einer neuerlichen Behandlung die Oberfläche mit Flügger Natural Wood Holzreiniger reinigen.

Gute Praxis

Maximal zweimal innerhalb von 24 Stunden lackieren.

Technische Daten

Typ:	wässriger Lack
Glanz:	Seidenmatt: 20
Halbglänzend:	50
Glänzend:	70
Dichte:	1,1 kg/l
Füllstoff:	Seidenmatt: Gew.-%: 26 Vol.-%: 24
Halbglänzend:	Gew.-%: 25 Vol.-%: 23
Glänzend:	Gew.-%: 32 Vol.-%: 29
Verarbeitungstemperatur:	Mindesttemperatur beim Auftragen und
Trocknen/Aushärten:	+5 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 % rF
Ergiebigkeit:	10-12 m ² /l pro Behandlung
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF:	Staubtrocken: nach 1 Stunde

Überstreichbar: nach 4 Stunden
Ausgehärtet: nach mehreren Tagen
Verdünnung: unverdünnt verwenden
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Wasser und Pinselreiniger
Lagerung: Dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern.
Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen auf
www.flugger.dk

Umwelt und Sicherheit:

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Schlüssel: HOLZLACK

Januar 2011, ersetzt September 2010

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter www.flugger.dk

Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.